


MSE_HS

Filme de BOPP, metalizado, termoselável, alto deslizamento, indicado para impressão e/ou laminação.



Camada de alumínio
Camada formulada para metalização
Núcleo de PP
Camada termoselável com alto deslizamento

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✓ Filme metalizado, proporcionando proteção à luz.
- ✓ Excelente deslizamento inclusive em altas temperaturas.
- ✓ Termoselável a partir de 105°C na face não metalizada.
- ✓ Boa proteção à permeação de vapor d'água e gases.

APLICAÇÕES

- ✓ Excelente desempenho como filme interno do laminado em máquinas de embalagem "flow pack" vertical e horizontal que demandam deslizamento estável em altas temperaturas.
- ✓ Recomenda-se aplicar primer ou tratamento corona sobre a face metalizada antes da conversão.
- ✓ A face metalizada não deve ter contato direto com alimentos.

VALORES TÍPICOS

PROPRIEDADES	PROCEDIMENTO	UNIDADE	MSE_HS	
			MSE17HS	MSE20HS
Propriedades Principais				
ESPESSURA	DIN 53370	µm	17	20
GRAMATURA	Vitopel	g/m ²	15,5	18,2
RENDIMENTO		m ² /kg	64,6	54,9
DENSIDADE ÓPTICA	Mac Beth TD904	-	2,2	
RESISTÊNCIA DE SELAGEM	Vitopel	N/15mm	3,0	3,2
COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO <small>(FILME/FILME NT/NT)</small>	ASTM D 1894	-	0,23	
Propriedades Descritivas				
FAIXA DE SELAGEM	Vitopel	°C	105 - 145	
RESISTÊNCIA À TRACÃO NA RUPTURA	ASTM D 882	N/mm ² MD TD	155 280	
ALONGAMENTO NA RUPTURA	ASTM D 882	% MD TD	190 50	
ENCOLHIMENTO RESIDUAL	Vitopel (120°C/5min)	% MD TD	4,5 2,0	
PERMEABILIDADE AO VAPOR D'ÁGUA	ASTM F 1249 (38°C/90%UR)	g/m ² /24h	0,50	
PERMEABILIDADE AO OXIGÊNIO	ASTM D 3985 (23°C/0%UR)	cm ³ /m ² /24h	100	

NOTAS

- 1 – Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT - face não tratada.
- 2 – Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.
- 3 – Os filmes citados são metalizados na face externa. Filmes com metalização na face interna (I) podem ser fornecidos perante consulta prévia à área Comercial.
- 4 – Recomenda-se o uso dos filmes metalizados, no processo de conversão, em um prazo máximo de 3 meses da data de faturamento, visando minimizar o risco de perda de integridade da camada de metal e prejuízos às propriedades de barreira.
- 5 – A influência das condições climáticas na energia superficial da face metalizada é muito relevante. Assim, recomendamos a aplicação de primer ou tratamento corona sobre a face metalizada antes de imprimir ou laminar com outro substrato.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.

Revisado julho/2022

Unidades

- » Votorantim ☎ 55 15 3242-9800
- » Mauá ☎ 55 11 4977-7200