


TE_HS

Filme de BOPP, transparente, tratamento superficial na face externa, alto deslizamento na face interna, para impressão.



Camada tratada não termoselável
Núcleo de PP
Camada não termoselável com alto deslizamento

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✓ Alto deslizamento na face não tratada.
- ✓ Tratamento superficial na face externa para ancoragem de tintas e/ou adesivos.
- ✓ Excelente transparência e brilho.
- ✓ Excelentes propriedades anti-estáticas.

APLICAÇÕES

- ✓ Embalagem de Ovos de Páscoa.

VALORES TÍPICOS

PROPRIEDADES	PROCEDIMENTO	UNIDADE	TE_HS	
			TE20HS	TE25HS
Propriedades Principais				
ESPESSURA	DIN 53370	µm	20	25
GRAMATURA	Vitopel	g/m ²	18,2	22,8
RENDIMENTO		m ² /kg	54,9	44,0
HAZE	ASTM D 1003	%		1,8
BRILHO	ASTM D 2457	u.b.		88
TENSÃO SUPERFICIAL	ASTM D 2578	Dinas/cm		≥38
COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO <small>(FILME/FILME NT/NT)</small>	ASTM D 1894	-		0,23
Propriedades Descritivas				
RESISTÊNCIA À TRACÃO NA RUPTURA	ASTM D 882	N/mm ² MD TD	150 280	
ALONGAMENTO NA RUPTURA	ASTM D 882	% MD TD	180 50	
ENCOLHIMENTO RESIDUAL	Vitopel (120°C/5min)	% MD TD	5,0 2,0	
PERMEABILIDADE AO VAPOR D'ÁGUA	ASTM F 1249 (38°C / 90%UR)	g/m ² /24h	6,5	5,2

NOTAS

- 1 – Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.
- 2 – Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.
- 3 – Os filmes citados são tratados na face externa. Filmes com tratamento na face interna (I) podem ser fornecidos mediante consulta prévia à área Comercial.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.

Revisado agosto/2022

Unidades

- » Votorantim ☎ 55 15 3242-9800
» Mauá ☎ 55 11 4977-7200