


TSE_RW

Filme de BOPP, transparente, termoselável em ambas as faces, tratamento superficial na face externa, para impressão e/ou laminação.



Camada termoselável tratada
Núcleo de PP
Camada termoselável

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✓ Termoselável em ambas as faces.
- ✓ Ótima hermeticidade de selagem.
- ✓ Boas propriedades óticas.
- ✓ Superfície desenhada para alta performance nas linhas de embalagem e empacotamento de resmas.
- ✓ Estabilidade dimensional adequada para resmas.
- ✓ Tratamento superficial na face externa para impressão e/ou laminação.

APLICAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

- ✓ Filme externo da estrutura para resmas termoseladas de papéis de escritório.

VALORES TÍPICOS

PROPRIEDADES	PROCEDIMENTO	UNIDADE	TSE_RW
Propriedades Principais			TSE30RW
ESPESSURA	DIN 53370	µm	30
GRAMATURA	Vitopel	g/m ²	27,3
RENDIMENTO		m ² /kg	36,6
HAZE	ASTM D 1003	%	2,0
BRILHO	ASTM D 2457	u.b.	90
RESISTÊNCIA DE SELAGEM	Vitopel	N/15mm	4,0
TENSÃO SUPERFICIAL	ASTM D 2578	Dinas/cm	≥38
COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO (FILME/FILME NT/NT)	ASTM D 1894	-	0,25
Propriedades Descritivas			
FAIXA DE SELAGEM - NT	Vitopel	°C	105 - 145
RESISTÊNCIA À TRACÃO NA RUPTURA	ASTM D 882	N/mm ² MD TD	160 280
ALONGAMENTO NA RUPTURA	ASTM D 882	% MD TD	165 55
ENCOLHIMENTO RESIDUAL	Vitopel (120°C/5min)	% MD TD	3,0 2,5

NOTAS

- 1 - Abreviações utilizadas: DM - direção da máquina; DT - direção transversal à máquina; NT - face não tratada.
- 2 - Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.
- 3 - Os filmes citados são tratados na face externa. Filmes com tratamento na face interna (I) podem ser fornecidos mediante consulta prévia à área Comercial.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.

Revisado agosto/2022

Unidades

- » Votorantim ☎ 55 15 3242-9800
- » Mauá ☎ 55 11 4977-7200