


TD_LB

Filme de BOPP, transparente, tratamento superficial em ambas as faces, indicado para rótulos contínuos.



Camada tratada não termoselável
Núcleo PP
Camada tratada

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✓ Tratamento superficial em ambas as faces para impressão e/ou laminação.
- ✓ Excelente transparência e brilho.
- ✓ Propriedades antiestáticas e de deslizamento adequadas para máquinas de rotulagem contínua de alta velocidade.

APLICAÇÕES

- ✓ Indicado para aplicações com demanda de conversão em ambas as faces.
- ✓ Rótulos de refrigerantes, água mineral, sucos naturais, isotônicos, chás, óleos comestíveis, etc.

VALORES TÍPICOS

PROPRIEDADES	PROCEDIMENTO	UNIDADE	TD_LB
Propriedades Principais			TD20LB
ESPESSURA	DIN 53370	µm	20
GRAMATURA	Vitopel	g/m ²	18,2
RENDIMENTO		m ² /kg	54,9
HAZE	ASTM D 1003	%	1,6
BRILHO	ASTM D 2457	u.b.	90
TENSÃO SUPERFICIAL	ASTM D 2578	Dinas/cm	≥ 38
COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO <small>(FILME/FILME 1/T)</small>	ASTM D 1894	-	0,25
Propriedades Descritivas			
RESISTÊNCIA À TRACÇÃO NA RUPTURA	ASTM D 882	N/mm ² MD TD	150 280
ALONGAMENTO NA RUPTURA	ASTM D 882	% MD TD	175 45
ENCOLHIMENTO RESIDUAL	Vitopel (120°C/5min)	% MD TD	5,0 2,0

NOTAS

1 – Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.

2 – Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.

Revisado agosto/2022

Unidades

» Votorantim ☎ 55 15 3242-9800
» Mauá ☎ 55 11 4977-7200