


OWE_GLBP

Filme de BOPP, opaco branco, tratamento superficial na face externa, alto brilho, adequado para rótulos contínuos.



Camada brilhante tratada
Camada de PP
Núcleo expandido de PP
Camada de PP
Camada não tratada

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✓ Filme opaco com aspecto perolado branco e alta opacidade.
- ✓ Face tratada com alto brilho, propiciando apelo visual diferenciado ao rótulo.
- ✓ Rigidez adequada para rótulos monocamada.
- ✓ Propriedades antiestáticas e de deslizamento adequadas para máquinas de rotulagem contínua de alta velocidade.

APLICAÇÕES

- ✓ Rótulos de refrigerantes, água mineral, sucos naturais, isotônicos, chás, óleos comestíveis, etc, em garrafas tais como de PET, PVC, PP, PEAD, vidro.

VALORES TÍPICOS

PROPRIEDADES	PROCEDIMENTO	UNIDADE	OWE_GLBP		
Propriedades Principais			OWE19GLBP	OWE22GLBP	OWE26GLBP
GRAMATURA	Vitopel	g/m ²	19,0	22,0	26,0
ESPESSURA	DIN 53370	µm	25,0	30,0	35,0
RENDIMENTO		m ² /kg	52,6	45,5	38,5
TRANSMITÂNCIA	ASTM D 1003	%	21	20	19
BRILHO 45° LT	ASTM D 2457	u.b.		86	
TENSÃO SUPERFICIAL	ASTM D 2578	Dinas/cm		≥ 38	
COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO <small>(FILME/FILME NT/NT)</small>	ASTM D 1894	-		0,25	
Propriedades Descritivas					
RESISTÊNCIA À TRACÇÃO NA RUPTURA	ASTM D 882	N/mm ² MD TD		100 170	
ALONGAMENTO NA RUPTURA	ASTM D 882	% MD TD		120 35	
ENCOLHIMENTO RESIDUAL	Vitopel <small>(120°C/5min)</small>	% MD TD		4,0 3,0	

NOTAS

1 – Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.

2 – Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.

3 – Os filmes citados são tratados na face externa. Filmes com tratamento na face interna (I) podem ser fornecidos mediante consulta prévia à área Comercial.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.

Revisado julho/2022

Unidades

» Votorantim ☎ 55 15 3242-9800

» Mauá ☎ 55 11 4977-7200